the way to trust KCL

시험성적서

1. 성적서번호 : CT12-55674
2. 의뢰자
   - ㅇ 업 체 명 : 아인이앤지
   - ㅇ 주　　소 : 경기 광주시 초월읍 용수리 358-1
   - ㅇ 의뢰일자 : 2012.11.23
   - ㅇ 시험발급일 : 2012.11.30
3. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
4. 시료명 : 한지아크릴판
5. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
굴곡강도	MPa	50.5	KS M ISO 178:2007
굴곡탄성률	MPa	3100	
열변형온도 : 1.8 MPa	℃	91	KS M ISO 75-2:2003
비카트 연화온도	℃	98	KS M ISO 306:2002

▶ 시험속도 - 굴곡강도 : 5 ㎜/min

----- 이 하 여 백 -----

확 인	작 성 자 성 명 엄재원	기술책임자 성 명 이송원

비고: 1. 이성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료 명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원장

본원 : 153-803 서울 금천구 가산동 459-28 02-2102-2500
결과문의 : 섬유고분자팀 ☎(02)2102-2666